


Couronnement de piscine Laguna®




| | Dimensions mm | | Dimensions po | | Code | Couleur | Rang Type |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|--|----------------------------|---------------|-----------|
| | Standard | | Standard | | | | |
| | 60 x 360 x 610 | 2 3/8 x 14 3/16 x 24 | | | 10503053 | Gris Alpin | |
| Poids/mcx | 33 kg | 72 lb | | | 10506372 | Gris Sterling | |
| Longueur/mcx | 1,64 mcx/m lin. | 0,50 mcx/pi lin. | | | Vendu à l'unité | | |
| Longueur/rang | 2,44 m lin. | 8,00 pi lin. | | | Approvisionnement Montréal | | |
| Longueur/cube | 17,08 m lin. | 56,00 pi lin. | | | | | |
| Qté/cube | 28 mcx | 7 Rgs | 28 mcx | | | | |
| Poids/cube | 916 kg | 2015 lb | | | | | |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|---------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------------|--|
| Couronnement de piscine Laguna | N/A | N/A | 35 MPa | 500 g/m ² | 2150-2250 kg/m ³ | 5 % | Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : -2,0 to +1,0 mm |

Couronnement Marina®



| | Dimensions mm | | Dimensions po | | Code | Couleur | Rang Type |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Standard | | Standard | | | | |
| | 60 x 150 x 300 | 2 3/8 x 5 15/16 x 11 13/16 | | | 121000140 | Nuancé Gris Scandina - <i>N</i> | |
| Poids/mcx | 6,3 kg | 13 lb | | | 10504189 | Noir Rockland | |
| Longueur/mcx | 6,60 mcx/m lin. | 2,02 mcx/pi lin. | | | Vendu à l'unité | | |
| Longueur/rang | 7,20 m lin. | 23,50 pi lin. | | | Approvisionnement Montréal | | |
| Longueur/cube | 21,60 m lin. | 70,50 pi lin. | | | | | |
| Qté/cube | 144 mcx | 3 Rgs | 144 mcx | | | | |
| Poids/cube | 936 kg | 2059 lb | | | | | |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------|--|
| Couronnement Marina | ASTM C 1372 | N/A | 20,7 MPa | N/A | 2000 kg/m ³ | 10,4 % | Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm |

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet (section couronnements). Permacon ne recommande pas d'utiliser le couronnement de piscine Laguna comme élément de marche.