




# Pavé Esbelto® DuraFusion




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	80 x 305 x 610	3 1/8 x 12 x 24		<b>DuraFusion</b>	
Poids/mcx	37 kg	81 lb	10550536	Hickory	
Mcx/surface	5,382 mcx/m <sup>2</sup>	0,50 mcx/pi <sup>2</sup>	10551027	Marbella	
Surface/rang	1,11 m <sup>2</sup>	12,00 pi <sup>2</sup>	10551024	Silverstone	
<b>Surface/cube</b>	<b>8,88 m<sup>2</sup></b>	<b>8 Rgs</b>	<b>96,00 pi<sup>2</sup></b>		
Longueur/rang	3,66 m lin.	12,00 pi lin.	Vendu au rang		
Longueur/cube	29,26 m lin.	96,00 pi lin.	Approvisionnement Metcalfe		
Qté/cube	48 mcx	48 mcx			
Poids/cube	1764 kg	3888 lb			


## Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

 1 sac de sable couvre approx. 124 pi<sup>2</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Pavé Esbelto DuraFusion</b>	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.  
Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).