


Talus Universel




Talus Universel



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	135 x 280 x 215	5 5/16 x 11 x 8 1/2
Poids/mcx	19 kg	40 lb
Mcx/surface	34,46 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1490 kg	3278 lb

CODE	COULEUR
16259199	Gris
Vendu à l'unité Approvisionnement Québec	




Modules placés sur le côté

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universelle	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.

Talus Universel à face éclatée




Talus Universel à face éclatée



	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
	134 x 305 x 215	5 5/16 x 12 x 8 1/2
Poids/mcx	20 kg	43 lb
Mcx/surface	34,40 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1590 kg	3498 lb


CODE	COULEUR
16259167	Gris

Vendu en plaque de deux morceaux
Fendage requis
Approvisionnement Québec



Modules placés sur le côté

MOTIF DE POSE



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Talus Universelle à face éclatée	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m ³	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.