



Talus Universel



| | Dimensions mm | Dimensions po |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | 135 x 280 x 215 | 5 5/16 x 11 x 8 1/2 |
| Poids/mcx | 19 kg | 40 lb |
| Mcx/surface | 34,46 mcx/m ² | 3,20 mcx/pi ² |
| Surface/cube | 2,32 m ² | 25,00 pi ² |
| Qté/cube | 80 mcx | 4 Rgs |
| Poids/cube | 1490 kg | 3278 lb |

| Code | Couleur |
|---|-----------------|
| | Standard |
| 16259199 | Gris |
| Vendu à l'unité Approvisionnement Québec | |

Rang Type



Modules placés sur le côté

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------|--|
| Talus Universel | ASTM C 1372 | N/A | 30 MPa | N/A | 2250 kg/m ² | 5 % | Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm |

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.


Talus Universel à face éclatée



| | Dimensions mm | Dimensions po |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | 134 x 305 x 215 | 5 5/16 x 12 x 8 1/2 |
| Poids/mcx | 20 kg | 43 lb |
| Mcx/surface | 34,40 mcx/m ² | 3,20 mcx/pi ² |
| Surface/cube | 2,32 m ² | 25,00 pi ² |
| Qté/cube | 80 mcx | 4 Rgs |
| Poids/cube | 1590 kg | 3498 lb |


| Code | Couleur |
|----------------------------------|---------|
| 16259167 | Gris |
| Standard | |
| Vendu en plaque de deux morceaux | |
| Fendage requis | |
| Approvisionnement Québec | |

Rang Type



Modules placés sur le côté

Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------|--|
| Talus Universel à face éclatée | ASTM C 1372 | N/A | 30 MPa | N/A | 2250 kg/m ³ | 5 % | Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm |

Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.