



# Dalle Mondrian® Plus 60




|   |                 | Dimensions mm  | Dimensions po       | Code     | Couleur                                        | Rang Type |
|---|-----------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| A | A               | 60 x 165 x 330 | 2 3/8 x 6 1/2 x 13  | 12052894 | Nuancé Beige Amboise                           |           |
|   | B               | 60 x 330 x 330 | 2 3/8 x 13 x 13     |          | Nuancé Beige Margaux                           |           |
|   | C               | 60 x 330 x 495 | 2 3/8 x 13 x 19 1/2 |          | Nuancé Gris Scandina                           |           |
| B | Poids/mcx (moy) | 13 kg          | 28 lb               | 12052893 | Nuancé Gris Newport                            |           |
|   | Surface/mcx     | 0,11 m²        | 1,17 pi²            |          | Nuancé Gris Norvick                            |           |
|   | Surface/rang    | 0,98 m²        | 10,55 pi²           |          | Peut être empilé en double                     |           |
| C | Surface/cube    | 11,76 m²       | 12 Rgs              | 12052891 | Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe |           |
|   | Qté/cube        | A = 48         | B = 48              |          |                                                |           |
|   | Poids/cube      | 1551 kg        | 3419 lb             |          |                                                |           |


## Motif de pose



Linéaire  
100 % Mix A, B, C



Modulaire  
100 % Mix A, B, C



Modulaire  
100 % Mix A, B, C

**Techniseal** 1 sac de sable couvre approx. 57 pi²

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                 |
|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dalle Mondrian Plus 60 | CSA A231.1 | ±4,5 MPa                | N/A                         | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles        | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur: -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.