

# Muret Orion

|                   | Métrique (mm)   | Impériale (po) |
|-------------------|-----------------|----------------|
|                   | 180 x 203 x 813 | 7 x 8 x 32     |
| Poids/mcx (moy)   | 68 kg           | 151 lb         |
| Surface/mcx (moy) | 6,83 mcx/m²     | 0,63 mcx/pi²   |
| Longueur/cube     | 19,51 m lin.    | 64,02 pi lin.  |
| Surface/cube      | 3,51 m²         | 37,8 pi²       |
| Qté/cube          | 24 mcx          | 4 Rgs          |
| Poids/cube        | 1640 kg         | 3616 lb        |


  

| Code     | Couleur              |
|----------|----------------------|
| 16251110 | Nuancé Beige Ambré   |
| 16251109 | Nuancé Gris Scandina |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Approvisionnement | Québec |
|-------------------|--------|

| Rang | Type |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

| Motif de pose                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| Linéaire                                                                            |



| Informations techniques                                      |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Muret Orion                                                  |
| Norme                                                        | ASTM C 1372                                                  |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                          |
| Résistance à la compression                                  | 20,7 MPa                                                     |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | N/A                                                          |
| Densité                                                      | 2000 kg/m²                                                   |
| Absorption                                                   | 10,4 %                                                       |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : ±3,2 mm<br>Largeur : ±3,2 mm<br>Hauteur : ±3,2 mm |