

# Couronnement et marche Lafitt® Plus [ ]

| Couronnement  | Métrique (mm)   | Impériale (po)       |
|---------------|-----------------|----------------------|
|               | 90 x 305 x 400  | 3 9/16 x 12 x 15 3/4 |
| Poids/mcx     | 26,97 kg        | 59,4 lb              |
| Longueur/mcx  | 2,50 mcx/m lin. | 0,76 mcx/pi lin.     |
| Longueur/rang | 2,40 m lin.     | 7,88 pi lin.         |
| Longueur/cube | 21,60 m lin.    | 70,88 pi lin.        |
| Qté/cube      | 54 mcx 9 Rgs    | 54 mcx               |
| Poids/cube    | 1456 kg         | 3210 lb              |

| Code     | Couleur              |
|----------|----------------------|
| 16253731 | Nuancé Beige Margaux |
| 16253724 | Nuancé Gris Newport  |
| 16253722 | Nuancé Gris Scandina |
| 16253723 | Noir Rockland        |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Approvisionnement          | Metcalfe |
| Peut être empilé en double |          |

| Marche        | Métrique (mm)  | Impériale (po)           |
|---------------|----------------|--------------------------|
|               | 90 x 400 x 400 | 3 9/16 x 15 3/4 x 15 3/4 |
| Poids/mcx     | 35,69 kg       | 78,6 lb                  |
| Longueur/cube | 14,40 m lin.   | 47,25 pi lin.            |
| Qté/cube      | 36 mcx 9 Rgs   | 36 mcx                   |
| Poids/cube    | 1285 kg        | 2830 lb                  |

| Code     | Couleur              |
|----------|----------------------|
| 16253704 | Nuancé Beige Margaux |
| 16253703 | Nuancé Gris Newport  |
| 16253702 | Noir Rockland        |
| 16253701 | Nuancé Gris Scandina |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Approvisionnement          | Metcalfe |
| Peut être empilé en double |          |

| Rang Type |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |
|           |  |  |

| Rang Type |  |
|-----------|--|
|           |  |
|           |  |



## Informations techniques

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Couronnement Lafitt Plus                                     |
| Norme                                                        | ASTM C 1372                                                  |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                          |
| Résistance à la compression                                  | 20,7 MPa                                                     |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | N/A                                                          |
| Densité                                                      | 2000 kg/m <sup>2</sup>                                       |
| Absorption                                                   | 10,4 %                                                       |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : ±3.2 mm<br>Largeur : ±3.2 mm<br>Hauteur : ±3.2 mm |



## Informations techniques

|                                                              |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Marche Lafitt Plus                                                   |
| Norme                                                        | N/A                                                                  |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                  |
| Résistance à la compression                                  | 35 MPa                                                               |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | 500 g/m <sup>2</sup>                                                 |
| Densité                                                      | 2250 kg/m <sup>2</sup>                                               |
| Absorption                                                   | 5 %                                                                  |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : ±2,0 mm<br>Largeur : ±2,0 mm<br>Hauteur : -2,0 to +1,0 mm |



Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.