


Couleur - Lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Beige - Lisse
Rouge - Lisse
Brun - Lisse


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 120 x 240	3 1/8 x 4 3/4 x 9 1/2
Surface/mcx	34,7 mcx/m ²	3,23 mcx/pi ²
Cubage pi ²	115,32	9,61 par rang
Poids/pi ²	17,36 kg	38,19 lb

Vendus séparément

Rang Type



Motif de pose



Mécanique



Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard TLI 80
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 100 S*

Couleur - Lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Beige - Lisse
Rouge - Lisse
Brun - Lisse

Couleur - Texturé

Blanc - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon - Granitech
Noir ETX - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Beige - Granitech
Rouge - Granitech
Brun - Granitech

150 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Surface/mcx	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément




300 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Surface/mcx	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


300 x 700 	Métrique (mm)	Impériale (po)
	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Surface/mcx	22,8 mcx/m ²	50,16 mcx/pi ²
Cubage pi ²	54,24	6,78 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


Rang Type




Motif de pose



Linéaire



Linéaire



Modulaire 50 % 150 x 300
+ 50 % 300 x 300



Informations techniques


Produit	Pavé Boulevard TLI 100
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

 Commercial léger

 Commercial lourd

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150



Commercial
lourd

Couleur - Lisse


Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Beige - Lisse
Rouge - Lisse
Brun - Lisse

Couleur - Texturé

Blanc - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon - Granitech
Noir ETX - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Beige - Granitech
Rouge - Granitech
Brun - Granitech

200 x 200	Métrique (mm)	Impériale (po)
	150 x 200 x 200	5 7/8 x 7 7/8 x 7 7/8
Cubage pi ²	51,6	8,6 par rang
Poids/pi ²	32,6 kg	71,7 lb
Vendus séparément		

Rang Type



Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard TLI 150
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320 S* Commercial load


Couleur - Lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Beige - Lisse
Rouge - Lisse
Brun - Lisse

Couleur - Texturé

Blanc - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon - Granitech
Noir ETX - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Beige - Granitech
Rouge - Granitech
Brun - Granitech


Motif de pose



Linéaire

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	150 x 320 x 240	5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2
B	150 x 320 x 320	5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8
C	150 x 320 x 360	5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16
D	150 x 320 x 400	5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4
E	150 x 320 x 440	5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16
Cubage pi²	49,6	12,4 par rang
Poids/pi²	32,6 kg	71,7 lb

Rang Type



Les modules ne sont pas vendus séparément



Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard TLI 150
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.