



Muret Talus Universel à face éclatée

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	134 x 305 x 215	5 5/16 x 12 x 8 1/2
Poids/mcx	20 kg	43 lb
Surface/mcx	34,40 mcx/m ²	3,20 mcx/pi ²
Surface/cube	2,32 m ²	25,00 pi ²
Qté/cube	80 mcx	4 Rgs
Poids/cube	1590 kg	3498 lb

Code	Couleur
16259167	Gris

Fendage requis
Approvisionnement
Québec



Informations techniques	
Produit	Muret Talus Universel à face éclatée
Norme	ASTM C 1372
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	20,7 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	N/A
Densité	2000 kg/m ²
Absorption	10,4 %
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement
Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.