

# Pavé Méga Melville®

|               | Métrique (mm)  | Impériale (po)           |
|---------------|----------------|--------------------------|
|               | 80 x 570 x 950 | 3 1/8 x 22 7/16 x 37 3/8 |
| Poids/mcx     | 101 kg         | 222 lb                   |
| Surface/mcx   | 1,85 mcx/m²    | 0,17 mcx/pi²             |
| Surface/rang  | 1,08 m²        | 11,66 pi²                |
| Surface/cube  | 7,56 m² 7 Rgs  | 81,62 pi²                |
| Longueur/rang | 1,90 m lin.    | 6,23 pi lin.             |
| Longueur/cube | 13,29 m lin.   | 43,60 pi lin.            |
| Qté/cube      | 14 mcx         | 14 mcx                   |
| Poids/cube    | 1410 kg        | 3109 lb                  |

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10550530 | Nuancé Beige Ambré   |
| 10551112 | Nuancé Beige Margaux |
| 10550464 | Nuancé Gris Chambord |
| 10559045 | Nuancé Gris Scandina |
| 10550531 | Noir Rockland        |
|          | Couleur - Standard   |
| 10550529 | Nuancé Gris Ombragé  |
| 10550534 | Nuancé Gris Newport  |


Approvisionnement Montréal et Québec

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 309 pi²


## Rang Type



## Motif de pose



Linéaire



Modulaire  
83 % Melville 80  
17 % Méga Melville



## Informations techniques

|                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Pavé Méga Melville                                                           |
| Norme                                                        | CSA A231.2                                                                   |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                          |
| Résistance à la compression                                  | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa                                                         |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles                         |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des pavés, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).